

제정 2011. 07. 28

단 체 표 준

KPIC

수용성 에폭시계 방청도료

한국 페인트·잉크공업협동조합

단체표준 심의위원회 심의위원 명단

	성 명	근 무 처	직 위
(회 장)	노 시 태	한양대학교	교 수
(위 원)	이 용 무	기술표준원 에너지환경표준과	연 구 관
	김 성 호	방위사업청 물자규격팀	팀 장
(간 사)	김 창 민	한국건설생활환경시험연구원	팀 장
	기 동 춘	(주)노루페인트	상 무
	허 귀 행	삼화페인트공업(주)	이 사
	조 성 기	한국페인트잉크공업협동조합	전 무 이 사
	문 성 만	한국페인트잉크공업협동조합	전 문 위 원

단 체 표 준

SPS-KPIC 5017-1919

수 용 성 에 폭 시 계 방 청 도 료

Water Based Epoxy Anti-corrosive Coatings

1 적용범위

이 표준은 수용성 에폭시 수지에 무기질 소재의 세라믹계 안료와 우수한 방청안료를 배합하여 만든 도료로서 장기 내구성 및 방청성을 갖는 에폭시계 도료의 품질 규격에 대하여 규정한다.

2 인용표준

다음의 인용표준은 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 주석을 포함)을 적용한다.

KS M ISO 1513	도료와 바니시-시험용 시료의 검사와 제조방법
KS M 5000	도료 및 관련 원료의 시험 방법
KS M ISO 2811-1	도료와 바니시-밀도 측정방법(제1부 비중시험방법)
KS M ISO 3251	도료와 바니시 및 도료와 바니시 결합체의 불휘발분 함량 측정방법
KS M 5980	도료의 흐름저항성 시험방법
KS M ISO 11890-1	페인트와 바니시-휘발성 유기화합물 측정-제1부: 다른 방법
KS M ISO 11890-1	페인트와 바니시-휘발성 유기화합물 측정-제2부; 가스크로마토그래피

3 품질 및 시험방법

3.1 품질

도료는 다음 표 1의 규정에 적합하여야 한다.

표 1

항 목	품 질
건조 도막의 외관	흐름, 균열, 주름 등이 이상 없을 것
용기 내의 상태	덩어리, 응결, 피막이 없을 것
가사시간 (혼합, h, 20℃)	2 이상
건조시간 (경화, h, 25℃)	24 이하
비휘발분 (주제, 중량 %)	45 이상
VOCs 함량 (g/L)	80이하
비중 (주제, 25 ℃)	1.1 이상
염수분무시험(168h)	녹과 부품이 없을 것
흐름성 (혼합도료, μm)	300 이상
주도 (주제, KU, 25 ℃)	80 이상

3.2 시험 방법

a) 시료 채취 방법 **KS M ISO 1513**에 따른다.

b) 건조 도막의 외관 **KS M 5000**의 시험방법 **2421**(도료의 작업성 및 건조 도막의 상태 시험)에 따른다.

c) 용기 내의 상태 **KS M 5000**의 시험방법 **2011**(도료의 용기 내에서의 상태 시험 방법)에 따른다.
주제, 경화제에 대하여 각각 따로 시험한다

d) 가사시간 4.1항에 따라 혼합한 시료 약 250 mL를 용량 약 300 mL의 안지름(70~80) mm인 깡통, 유리병또는 폴리에틸렌병에 넣고 표 1에 규정된 시간까지 1시간 간격으로 혼합물을 조사한다. 시간별로 혼합한 직후에 비하여 사용이 불가능할 정도의 심한 점도 상승이나 겔화가 있는지 조사한다.

e) 건조시간 에어스프레이 또는 에어리스스프레이를 사용해서 건조 도막 두께가 100 μm 이 되도록 시험편에 시험 도막을 도장 후, **KS M 5000**의 시험방법 **2511** 및 **2512**(도료의 건조시간 시험방법)에 따른다.

f) 비휘발분 **KS M ISO 3251**(도료 바니시 및 도료와 바니시 결합제의 비휘발분 함량 측정방법)에 따른다.

g) 비중 **KS M ISO 2811-1**(도료와 바니시-밀도 측정방법(제1부 비중시험방법))에 따른다.

h) VOCs 함량 **KS M ISO 11890-1, 2**(페인트와 바니시-휘발성 유기화합물의 측정방법)에 따른다.

i) **염수분무시험 KS D 9502**(염수분무시험(중성, 아세트산, 캐스분무시험))에 따른다.

j) **흐름성 KS M 5980**(도료의 흐름저항성 시험방법)에 따른다.

k) **주도 KS M 5000**의 시험방법 **2122**(도료의 주도 시험 방법(크레브스-스토머 점도계))에 따른다.

4 시험편 제작

4.1 도료 준비

주제와 경화제의 혼합은 뚜껑이 있는 용기를 사용하며, 그 도료의 제조자가 지정하는 비율과 방법에 따라 혼합한다. 혼합 후 초기 시간을 측정하여 가사시간이 경과한 것은 시험에 사용해서는 안된다.

4.2 희 석

희석은 지정된 희석제를 기온 및 도장방법에 따라 적절한 비율로 희석하여 사용한다.

4.3 도장 방법

붓 혹은 스프레이 장비로 도장하며, 에어리스 스프레이 도장 시 제조자의 추천조건에 따라 도장한다

4.4 시편 제작

시험 도장시 시험편은 최소 75 mm x 150 mm x 3 mm 크기의 탄소강을 사용하며, 시편 표면처리는 SSPC SP-10 “준나금속 블라스트 세정” 방법으로 처리한다.

4.5 도막 두께

도료 제조자가 추천하는 도료와 도장 시방서에 명시된 조건에 따라 균일한 두께로 도장한다.

4.6 건조 조건

4.5항에 따라 도장한 후 20 ± 3 °C에서 7일간 건조한다.

5 포장 및 표시

5.1 포 장

SPS-KPIC 5017-1919

포장단위는 실부피로 다음과 같이 구분한다.

- a) 1 L
- b) 2 L
- c) 4 L
- d) 9 L
- e) 15 L
- f) 16 L
- g) 18 L
- h) 20 L

5.2 표 시

용기에는 다음 사항을 표시하여야 한다.

- a) 품명
- b) 표준번호
- c) 색상
- d) 실부피
- e) 주제와 경화제의 혼합비
- f) 제조년 월 일 및 로트번호
- g) 제조자 명 또는 그 약호

SPS-KPIC 5017-1919

수용성 에폭시계 방청도료의 해설

이 해설은 이 표준에 규정한 사항 및 이들에 관련된 사항을 설명하는 것으로, 표준의 일부는 아니다.

1 제정의 취지

'70년대 말까지 대부분의 교량은 콘크리트로 건설되었으나 '80년대부터 강 교량이 건설되기 시작하여 전국도로 교량의 25%을 차지하고 있으며 그 숫자도 매년 증가되고 있는 추세이다. 이와 같이 강 교량이 많아지고 설치기간도 20여년이 되어감에 따라 일선 유지관리기관에서는 강교의 부식관리에 큰 어려움을 겪고 있는 실정이다. 이에 한국도로공사에서는 강 교량 등의 신설 및 유지 보수시의 도료에 대한 국내 기술자료나 KS표준이 제정되어 있지 않아 관련제품의 구입과 도장작업에 많은 어려움을 호소하여 왔다.

그 동안 국내의 특정업체의 기술자료를 받아 사용하여 여러 가지의 문제점이 도출되어 단체표준의 시급한 제정을 필요로 하였다.

이에 이 표준에서는 강교용 도료를 제조하는 업체의 기술수준을 국제적 수준으로 향상시킴과 동시에 양질의 제품을 공급함으로써 강교의 내구성을 오랜 기간 동안 유지토록 함은 물론 우리조합에서는 산업표준화법 제28조(단체표준의 제정 등), 중소기업협동조합법 제32조 및 조합정관 제26조(단체표준 및 품질인증)에 의거 국가표준(KS)에 규정하고 있지 않은 부분을 단체표준화 함으로써

가) 제품의 품질향상과 거래의 공정화를 도모함으로써 소비자를 보호하고

나) 생산자는 이 표준을 준수함으로써 생산성 향상과 원가절감을 기함은 물론

국토해양부의 강교용의 부식관리에 원활한 업무수행이 가능토록 하기 위하여 단체표준을 제정하게 되었다.

2 제정의 기본방향

이 수용성 에폭시계 방청도료는 강교량의 외부 및 내부의 연결판 및 볼트 부위용 하도용으로서 하도(수용성 무기질 아연말 도료 등)와 중도(수용성 에폭시계 도료)와의 우수한 부착력을 가지면서 내수성, 방청력 등을 발휘하도록 설계된 제품이다. 특히, 강교량 내부와 같이 환기가 충분하지 못한 조건에서 적용하는 제품에 대하여는 도료 중의 유기용제 미함유로 작업자의 안전과 건강을 고려하여 만든 친환경 제품으로 표준을 제정하였다.

3 단체표준 품질

이 표준 수용성 에폭시계 방청도료 단체표준은 단체표준의 품질에 의한 도료를 공급받기 위한 수요처의 요청에 따라 국내 중방식용 도료 제조업체 6개사{(주)KCC, SKS페인트(주), (주)노루페인트, 건설화학공업(주), 삼화페인트공업(주), 벽산페인트(주)} 의 기술자가 참여하고 자사의 사내규격을 기초자료로 하여 초안을 만들어 여러 번 검토회를 반복하여서 개최한 결과를 단체표준심사위원회에 상정하여 심의 통과한 (안)을 KSA 0001규격서의 서식에 따라 정리하여 단체표준 지원 및 촉진운영요령

SPS-KPIC 5017-1919

에 따라 한국표준협회(KSA)에 게재요청을 하게 되었다.

따라서 표준은 각 사의 품질관리와 제품의 품질을 공통으로 만족 할 수 있는 범위의 최상의 품질 수준으로 제정되었다. 향후 단체표준의 개정 시에는 품질의 향상차원에서 품질관리의 범위를 좁혀 나아가야 할 것이다.

단체표준 KPIC

수용성 에폭시계 방청도료
Water Based Epoxy Anti-corrosive Coatings

SPS-KPIC 5017-1919

제 정 자 : 한국페인트·잉크공업협동조합

제 정 : 2011년 07월 28일

심 의 회 : 단체표준심의위원회 회장 노시태

한국페인트·잉크공업협동조합

서울시 강남구 논현동 204-6

전화 : (02) 549-3321